


## **IESKATS STIKLA PAKEŠU KVALITĀTES VIZUĀLĀ NOVĒRTĒŠANĀ**

Nemot vērā būvniecības tempu straujo pieaugumu, katram, kurš būvē māju vai veic remontu, ir svarīgi izmantot kvalitatīvus būvmateriālus. Stikls mūsdienu arhitektūrā ir neaizstājams būvmateriāls. Ieskats attiecas uz stikla paketēm, sastāvotām no diviem *float* stikliem vizuālās kvalitātes novērtēšanai būvniecībā. Novērtēšana notiek pēc šeit aprakstītajiem principiem, izmantojot pieļaujamās novirzes (sk. tabulā). Novērtēšanai tiek pakļauta pēc iebūvēšanas palikusi stikla redzamā daļa.

Tabulu var izmantot, novērtējot arī stiklus ar dažāda veida pārklājumu, tonētos stiklus, laminētos bruņustiklus no diviem stikliem, kā arī rūdītos stiklus.

Šo ieskatu var daļēji izmantot, novērējot speciālos stikla izstrādājumus, pieņēram, stikla paketes ar trim stikliem, starp stikliem iebūvētiem elementiem (šprosēm), stiklojumu pret ielaušanos un ugunsdrošo stiklojumu. Šie izstrādājumi jānovērtē atkarībā no izmantotajiem materiāliem, ražošanas tehnoloģijas un ražotāju priekšrakstiem.



- D – kopējais hermētīka biezums
- F – pirmā hermētīka (butils) biezums
- G – otrā hermētīka (polisufids, poliure-tāns) biezums
- E – ārējā hermētīka biezums, ne ma-zāks par 3 mm
- H – iekšējā hermētīka platums

## Darbības joma


Meklējot defektus stiklā, tam jāskatās cauri, t. i., jāaplūko tonis aiz stikla, nevis pats stiks (apmēram no 3–4 m attāluma). Aplūkojot fonu, šādā veidā nedrīkst būt redzami stikla defekti. Defekti, mazāki par 0,5 mm, netiek nemti vērā. Optiskā kroplojuma vietas nedrīkst būt lielākas par 3 mm.

Stiklojuma elementu pārbaude saskaņā ar tabulu jāveic ik  $1\text{ m}^2$  virsmas. Aplūkošanas leņķis jāizvēlas tāds, kas atbilst leņķim, kādā parasti skatās no telpas uz logu. Pārbaude tiek veikta izkliedētā apgaismojumā (piem., tad, kas debesis ir apmākušās un bez tiešas pretgaismas, piem., saules iespīdēšanas).

## Pielaujamās novirzes

Tabula ir sastādīta stikla paketēm, kas sastāv no diviem pulētiem stikliem.

Zona	Uz vienu elementu pieļaujams
F	Stikla malas bojājumi – gliemežveida – stikla ārpusē, kuri nepazemina stikla izturību un nepārsniedz malas zonu
	Stikla iekšpusē – gliemežveida vai valējas lauskas, kas ir aizpildītas ar hermētīki
R	Punktveida un plankumu veida paliekas un skrambas
	Ieslēgumi, ielāsojumi, burbuļi, punkti, plankumi u. tml.
	Stikla virsmai $\leq 1 \text{ m}^2$ – maksim. 4 gab. ar diametru $\leq 3 \text{ mm}$ katrs
	Stikla virsmai $> 1 \text{ m}^2$ – maksim. 1 gab. ar diametru $\leq 3 \text{ mm}$ katrs
	Uz katru malas garuma metru
H	Paliekas (plankumu veida) starp stikliem, bālganpelēkas vai caurspīdīgas – maksim. 1 gab. ar diametru $\leq 3 \text{ cm}^2$
	Skrambas: atsevišķo garumu summa – maksim. 90 mm; atsevišķas skrambas garams – maksim. 30 mm
	Malu skrambas ir pieļaujamas, ja tās nav vienkopus
R+H	Ieslēgumi, ielāsojumi, burbuļi, punkti, plankumi u. tml.
	Stikla virsmai $\leq 1 \text{ m}^2$ – maksim. 2 gab. ar diametru $\leq 2 \text{ mm}$ katrs
	Stikla virsmai no 1 līdz $\leq 1 \text{ m}^2$ – maksim. 3 gab. ar diametru $\leq 2 \text{ mm}$
	Stikla virsmai $> 2 \text{ m}^2$ – maksim. 5 gab. ar diametru $\leq 2 \text{ mm}$ katrs
Skrambas: atsevišķo garumu summa – maksim. 45 mm; atsevišķas skrambas garams – maksim. 15 mm	
Malu skrambas ir pieļaujamas, ja tās nav vienkopus	
Maksim. pieļaujamo defektu skaits zonā R	
Ieslēgumi, burbuļi, punkti un plankumi u. tml. – no 0,5 līdz $< 1,0 \text{ mm}$ ir pieļaujami bez kopējās virsmas robežojuma, bet tie nedrīkst būt vienkopus (par vienkopus skaitās gadījums, ja vismaz 4 ieslēgumi, burbuļi, plankumi, punkti atrodas apļa ar diametru $\leq 20 \text{ cm}$ iekšpusē)	



*F* = gropes zona: platums 18 mm (izņemot mehāniskos malas bojājumus, nekādu ierobežojumu)

*R* = malas zona: laukums – 10% no attiecīgā redzamā izmēra (augstuma vai platuma) (ne tik stingra novērtēšana)

$H =$  galvenā zona: (visstingrākā novērtēšana)